

## Informații asupra produsului - coduri comandă.

PROPRIETĂȚI		5366	5367	5368	5399	5370
	Tip	Silicon acetoxi	Silicon acetoxi	Silicon acetoxi	Silicon acetoxi	Silicon alcoxi
	Culoare	transparent	alb	negru	roșu	negru
	Nu mai aderă superficial după (min)	5	5	5	5	10
	Întărirea unui strat de 2 mm după (ore)*	6	6	6	6	12
	Grosimea de întărire după 24 h (mm)*	4.0	4.0	4.0	4.0	2.5
	Domeniul de temp. (°C)	-60 ÷ +250	-60 ÷ +250	-65 ÷ +250 (interm. 300)	-60 ÷ +275 (interm. 350)	-70 ÷ +200 (interm. 250)
	Rezistența la forfecare MPa (N/mm <sup>2</sup> )	2.0	2.0	2.0	2.5	0.7
	Intind. până la rupere (%)	500	500	425	500	330
	Duritate (DIN 53505) Shore A	20	20	24	33	34
Cod comandă	23968	23967	23969	23970	23971	

Informații tehnice suplimentare se pot oferi la cerere

\* Temperatură ambientă : 23 °C. Umiditate relativă: 50%.

Noua gamă de produse industriale Loctite - flexibile, cu performanțe ridicate se livrează ambalate în cartușe de 310 ml. Perioada de valabilitate (Shelf Life) a acestor produse este de min. 1 an.

### Influența umidității și temperaturii asupra întăririi

Temperatură	24 h	Umiditate	
		50%	100%
25 °C		4 mm	6 mm
50 °C		7 mm	8 mm



# LOCTITE

Prezintă noua gamă de produse de etanșare/lipire flexibile, cu performanțe ridicate



## LOCTITE

Henkel România S.R.L.  
Business Unit Loctite

Str. Ionita Vornicu nr. 1-7, RO-71414 BUCUREȘTI 2  
Tel. (01) 203 26 18, Tel. + Fax: 203 26 01  
loctite.ro@henkel.at  
www.loctite.com

Henkel

Ref. No. RO 016-01 07 RA

RO

Engineering adhesives -  
stick with the best.